

# Instrukcja użytkowania

**Masa szpachlowa wielozadaniowa z utwardzaczem (2893-139)**  
2 kg / 2893-101-9

Masa szpachlowa Multisoft przeznaczona jest, ze względu na swoją elastyczność, do naprawy i wypełniania większych zagłębień. Zapewnia przyczepność na powierzchniach z aluminium, tworzyw sztucznych, stali oraz stali ocynkowanej.



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: [info@normfest.pl](mailto:info@normfest.pl)  
[www.normfest.pl](http://www.normfest.pl)  
[www.normfest-shop.pl](http://www.normfest-shop.pl)



## Wskazówka robocza

Sposób użycia: Podłoże starannie odtłuścić, wyczyścić i przeszlifować. Masę szpachlową dokładnie wymieszać stosunku 100 g masy na 2-3 g utwardzacza i nanieść w ciągu 4-6 minut (w temperaturze 20°C). Ciepło przyspiesza utwardzanie. Już po 20-25 minutach powierzchnia wypełniona masą szpachlową może być szlifowana.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.