

Instrukcja użytkowania

Podkład cynkowo-aluminiowy 400 ml / 2893-890

Galva 97 Silver jest podkładem cynkowo-aluminiowym przeznaczonym do powierzchni metalowych, obróbki spoin spawalniczych oraz miejsc wadliwych na częściach ocynkowanych itp. 90%-owa zawartość cynku/aluminium w suchej warstwie zapewnia wysoki stopień ochrony przed korozją spowodowaną przez czynniki atmosferyczne, sól, roztwory alkaliczne oraz zapewnia odporność na temperaturę do +500°C. Po wyschnięciu jest odporny na ścieranie, nadaje się do lakierowania i spawania.



Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Sposób użycia: Obrabiane powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od rdzy oraz środków antyadhezyjnych. Zardzewiałe podłoża, goły metal i stare powłoki lakiernicze muszą być wyszlifowane. Przed użyciem mocno potrząsnąć pojemnikiem przez co najmniej 3 minuty. Nanieść kilka cienkich warstw z odległości ok. 30 cm, wykonując ruchy na krzyż.

Czas schnięcia w temp. 20°C: nadaje się do lakierowania po ok. 15-30 min., utrata przylepności po ok. 15 min. i całkowite wysuszenie po ok. 24 godzinach.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.