

# Instrukcja techniczna

## Farba w sprayu

400 ml, RAL 9010 / 2893-810-006

Lakier w sprayu z palety barw RAL jest wysokiej jakości, szybko schnącym lakierem nitro-kombinowanym o doskonałej przyczepności do blach, metali, tworzyw sztucznych i drewna. Wysoka zawartość substancji stałych zapewnia bardzo dobre właściwości kryjące oraz odporną na zarysowania i nadzwyczaj odporną na czynniki atmosferyczne powierzchnię.

odporny na warunki atmosferyczne  
szybko schnąca  
wysoka zawartość części stałych  
odporny na zarysowania  
łatwa obróbka  
dobry kurs  
chroni nowe arkusze przed rdzewieniem  
spawalny  
Po wyschnięciu odporny na ścieranie  
wysoka ochrona przed korozją  
wysoka zawartość składników aktywnych



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



## Wskazówka robocza

Sposób użycia:

Wyczyścić podłoże z rdzy i brudu. Jeśli zachodzi potrzeba, przed aplikacją podłoże należy przeszlifować, zagruntować i wyczyścić zmywaczem silikonu. Przed rozpoczęciem aplikacji dokładnie wymieszać zawartość pojemnika potrząsając nim przez ok. 2 minuty. Przeprowadzić próbę i porównać odcień. Nanieść kilka warstw, rozpylając z odległości ok. 30 cm i wykonując ruchy na krzyż. Po zakończeniu lakierowania odwrócić pojemnik i całkiem opróżnić zawór.

Czas schnięcia w temp. 20°C: pyłosuchość po 10 min., utrata przylepności po 20 min., suchość w dotyku po 60 min., całkowite wysuszenie po 24 godzinach.

**WAŻNE!** Zachować temperaturę przechowywania od +15 °C do +35 °C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.