

Instrukcja techniczna

Podkład podstawowy

Baso Plus

2893-889

Baso Plus jest szybkoschnącą, farbą podkładową o dużej zawartości pigmentów do powierzchni metalowych, takich jak: powierzchnie stalowe, stare powierzchnie lakierowane i powierzchnie pokryte podkładem antykorozyjnym. Baso Plus wyposażona jest w głowicę rozpylającą wachlarzową, która umożliwia pionowe i poziome nakładanie bez potrzeby przekręcania puszek. Podczas stosowania farba podkładowa odznacza się dużą zdolnością wypełniania, wysoką trwałością i krótkim czasem schnięcia. Pyłosuchość uzyskuje się po 10 minutach, suchość dotyku po 15 minutach, a zdolność do szlifowania po 50 minutach. Po wyschnięciu można ją pokrywać powszechnie dostępnymi w handlu lakierami nawierzchniowymi 1K i 2K jak również lakierami podstawowymi rozpuszczalnikowymi i wodnymi.

duża pojemność napełniania
zawiera środek antykorozyjny
doskonale nadaje się do gruntowania powierzchni żelaznych

odporny na temperaturę do 100 ° C

Można malować farbami nitro, akrylowymi i wodnymi

Głowica rozpylająca wachlarzowa umożliwia aplikację podkładu w pionie i poziomie
nie malować na powierzchniach pomalowanych żywicą syntetyczną



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 899355

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Pokrywane powierzchnie winny być suche, wolne od pyłu i tłuszczów. Puskę dokładnie wstrząsając przez 2 minuty i dokonać próbnego natrysku. Farbę gruntową natryskiwać dwukrotnie na krzyż z odległości 15 - 20 cm. Pomiędzy pierwszym a drugim natryskiem należy odczekać 5 minut na przewietrzenie. Po użyciu przekręcić puszkę zaworkiem ku dołowi i rozpylić aż do ujścia gazu wytłaczającego. Nie nadaje się do podłoży z tworzyw sztucznych z polietylenu i polipropylenu jak również do podłoży pokrytych sztucznymi żywicami. Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejść odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.