

Instrukcja techniczna

Zabezpieczenie do łożysk i tulejek

24 ml / 2896-540

Aneorobowe płynne tworzywo sztuczne, które po utwardzeniu szybko i skutecznie mocuje tuleje i łożyska. Maks. zdolność wypełnienia szczelin: 0,15 mm. Maks. wielkość gwintu: M20. Wytrzymałość początkowa po 2-5 min., wytrzymałość końcowa po 1-3 godzin. Wytrzymałość na temperaturę: -55°C do +175°C.

Klasa umiejętności (DIN 30661): 55-70
maksymalna zdolność wypełniania szczelin: 0,15 mm

max. gwint: (metr) M20

Odporność na temperatury od -55 ° C do 175 ° C
dokręcić ręcznie w 2-5 min.
działa w ciągu 1-3 godzin



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 201356

Wskazówka robocza

Sposób użycia: Części, które mają być połączone, muszą być wolne od oleju i smaru.