

# Instrukcja techniczna

**Obkurczać kawałki rurki  
środek zmniejszający palność  
Długość: 10 cm  
czarny  
3771-200-24**



**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: [info@normfest.pl](mailto:info@normfest.pl)  
[www.normfest.pl](http://www.normfest.pl)  
[www.normfest-shop.pl](http://www.normfest-shop.pl)

Średnica przed obkurczeniem: 2,4 mm  
Średnica po obkurczeniu: 1,2 mm  
Grubość ścianki: 0,50 mm  
Długość: 100mm  
czarny  
środek zmniejszający palność  
Temperatura ciągłego użytkowania: -55 ° C do 135 ° C  
Temperatura obkurczania: od 90 ° C  
Skurcz: 2: 1  
Zatwierdzenie: UL224

