

Instrukcja techniczna

lutować
Bar, tłoczony
4982-1

PB (ołów): 74%
SN (cyna): 25%
SB (antymon): 1%
Oznaczenie standardowe: DIN EN 29453?
Jednostka opakowania: 18 szt.



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



Wskazówka robocza

Obrabiana powierzchnia lub szew muszą być wolne od brudu i tłuszczu.
Następnie obrobić wstępnie materiał standardowym gruntem stałym (pasta do cynowania ETANOL).
Po zakończeniu prac przygotowawczych puszkę można nałożyć i rozprowadzić palnikiem. Po ostygnięciu materiału można przystąpić do dalszej obróbki.